tesa® 4974

产品 信息

双面布基胶带

产品描述

tesa® 4974是一款布基胶带，使用橡胶胶系
tesa® 4974有非常高的初粘力

特点

- tesa® 4974 has very good initial adhesion.

应用

tesa® 4974尤其适合在粗糙的纤维材料表面进行粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	织物	总厚度	380 µm
胶粘剂类型	天然橡胶	颜色	白色
离型纸类型	皱纹纸	离型纸颜色	白色

属性/性能值

断裂延展率	4 %	抗老化（UV）	普通
抗张强度	80 N/cm	短期耐高温性	110 °C
23°C静态抗剪切力	差	耐化学品	差
40°C静态抗剪切力	差	长期耐高温性	30 °C
初粘力	好	防潮	普通
抗增塑剂	好		

粘接力值

ABS表面粘接强度（初始）	4.1 N/cm	PET表面粘接强度（14天后）	5 N/cm
ABS表面粘接强度（14天后）	5.6 N/cm	PP表面粘接强度（初始）	3.3 N/cm
铝表面粘接强度（初始）	3.9 N/cm	PP表面粘接强度（14天后）	4.7 N/cm
铝表面粘接强度（14天后）	5.3 N/cm	PS表面粘接强度（初始）	4.3 N/cm
PC表面粘接强度（初始）	4.9 N/cm	PS表面粘接强度（14天后）	5.9 N/cm
PC表面粘接强度（14天后）	5.9 N/cm	PVC表面粘接强度（初始）	4 N/cm
PE表面粘接强度（初始）	2.8 N/cm	PVC表面粘接强度（14天后）	5.1 N/cm
PE表面粘接强度（14天后）	3.6 N/cm	钢表面粘接强度（初始）	5 N/cm
PET表面粘接强度（初始）	4.2 N/cm	钢表面粘接强度（14天后）	6.1 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=04974

tesa® 4974

产品 信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=04974