



tesa® 68558

产品信息

12µm双面薄膜胶带 薄的服帖的PET基材

产品描述

tesa® 68558 是一款透明双面自粘性胶带，薄的服帖性PET基材，改性丙烯酸胶系

tesa® 68558 特性：

- 厚度：12µm
- 低厚度具有高粘贴性
- 优秀的服帖性即使对弯曲表面
- 优秀的抗环境性

特点

- Thickness: 12µm
- High adhesion level relative to low thickness
- Excellent conformability and adjustment to curved surfaces
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

应用

- 适用于非常小的设计空隙
- 散热部件的粘贴

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 12 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 透明 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| • 断裂延展率 | 50 % | • 抗老化 (UV) | 非常好 |
| • 抗张强度 | 7 N/cm | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 耐化学品 | 非常好 |
| • 40°C静态抗剪切力 | 普通 | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 初粘力 | 差 | • 防潮 | 非常好 |



tesa® 68558

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	3.5 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	1 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	3.8 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	1.4 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	4 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	3.8 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	4.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	4.9 N/cm

附加信息

PV57 双面PET离型膜 (36µm 内侧轻离型 / 50µm 外侧重离型)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68558>