



tesa® 4926

产品信息

250μm 强且厚的PET薄膜基材双面胶带

产品描述

tesa® 4926是一款以50μmPET为基材，使用改性丙烯酸胶系的透明双面胶带。

tesa® 4926特点：

- 厚度 250μm
- 高粘接力和抗剪切力
- 强PET基材使胶带具有出色的可操作性。
- 优秀的产品尺寸稳定性
- 耐各种高要求的应用环境

特点

- Thickness: 250μm
- Very high bonding strength and shear resistance
- Superior handling and processing performance due to very strong PET backing
- Very good dimensional stability
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

应用

- 手机视窗固定
- 天线固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 颜色	透明
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	71 μm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸重量	82 g/m ²
• 总厚度	250 μm	• 离型纸颜色	棕色

属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	73 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	好	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	好		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04926>



tesa® 4926

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	11.8 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	5.1 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	14.1 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	7.5 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	14.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	13.8 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	17 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	16.2 N/cm

附加信息

可选离型纸：
PVO 棕色格拉辛纸

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04926>