




# tesa® 51926

## 产品信息



250µm厚的加强PET基材黑色双面胶带

## 产品描述

tesa® 51926是一款以50µm厚PET薄膜为基材，使用改性丙烯酸胶系的黑色双面胶带。

tesa® 51926特点：

- 厚度：250µm
- 高粘贴强度及抗撕性能
- 加强PET基材使得胶带具有出色的易操作性
- 优秀的尺寸稳定性
- 优秀的抗环境性
- 黑色更易于观察及设计

## 应用

- \*手机视窗固定
- \*天线固定

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 总厚度	250 µm
• 离型纸重量	82 g/m <sup>2</sup>	• 颜色	黑色
• 基材	PET ( 聚酯 ) 薄膜	• 离型纸厚度	71 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸颜色	棕色

## 属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化 ( UV )	非常好
• 抗张强度	73 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	好	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	好		

## 粘接力值

• ABS表面粘接强度 ( 初始 )	11.8 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 初始 )	5.1 N/cm
• ABS表面粘接强度 ( 14天后 )	14.1 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 14天后 )	7.5 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 初始 )	14.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	13.8 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 14天后 )	17 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	16.2 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51926>



# tesa® 51926

## 产品信息

### 附加信息

可选离型纸：

PV0 棕色格拉辛纸(71 $\mu$ m; 82g/m<sup>2</sup>)

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51926>