




# tesa<sup>®</sup> 51983

## 产品信息



### 黑色超薄双面胶带

#### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 51983是一款以黑色PET为基材，使用改性丙烯酸胶的双面胶带。

tesa<sup>®</sup> 51983特点:

- 超薄厚度仅为30μm
- 在光滑表面应用时相对于超薄厚度仍然具有很强的粘性
- 优秀的耐候性
- 出色的模切性能

#### 应用

- 粘接LCD缓冲材料
- 固定LCD反射箔片
- 拼接薄塑料薄膜

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |               |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材    | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 30 μm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸, 丙烯酸    | • 颜色  | 黑色    |

#### 属性/性能值

- |              |         |              |        |
|--------------|---------|--------------|--------|
| • 断裂延展率      | 50 %    | • 抗老化 ( UV ) | 非常好    |
| • 抗张强度       | 20 N/cm | • 短期耐高温性     | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好       | • 耐化学品       | 好      |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好       | • 长期耐高温性     | 100 °C |
| • 初粘力        | 差       | • 防潮         | 非常好    |
| • 抗增塑剂       | 好       |              |        |



# tesa<sup>®</sup> 51983

## 产品信息

### 粘接力值

• ABS表面粘接强度 ( 初始 )	4.5 N/cm	• PET表面粘接强度 ( 14天后 )	4.8 N/cm
• ABS表面粘接强度 ( 14天后 )	5.3 N/cm	• PP表面粘接强度 ( 初始 )	2.3 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 初始 )	4.1 N/cm	• PP表面粘接强度 ( 14天后 )	3.7 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 14天后 )	5.5 N/cm	• PS表面粘接强度 ( 初始 )	4 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 初始 )	5.2 N/cm	• PS表面粘接强度 ( 14天后 )	5.2 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 14天后 )	6 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 初始 )	3.6 N/cm
• PE表面粘接强度 ( 初始 )	2 N/cm	• PVC表面粘接强度 ( 14天后 )	6.4 N/cm
• PE表面粘接强度 ( 14天后 )	3.3 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	5.2 N/cm
• PET表面粘接强度 ( 初始 )	4.2 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	7.6 N/cm

### 附加信息

可选离型纸:

PV20 棕色格拉辛纸/蓝色tesa商标 (71µm; 82g/m<sup>2</sup>)

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51983>