




# tesa® 61315

## 产品信息



### 300µm 双面黑色高性能薄膜胶带

#### 产品描述

tesa® 61315是一款黑色双面自粘性胶带，有厚的黑色PET基材与改性丙烯酸胶系组成。

#### 特性：

- 厚度：300µm
- 极高的粘接强度
- 较高的抗推出性能
- 高抗震性能
- 极强的PET基材易操作加工
- 优秀的耐候性
- 黑色，便于检测或设计需求

#### 应用

- 移动电话中的视窗固定
- 触摸屏固定

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 总厚度	300 µm
• 离型纸重量	80 g/m <sup>2</sup>	• 颜色	黑色
• 基材	PET ( 聚酯 ) 薄膜	• 离型纸厚度	71 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸颜色	白色附德莎商标

#### 属性/性能值

• 断裂延展率	80 %	• 抗老化 ( UV )	非常好
• 抗张强度	140 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 防潮	非常好
• 初粘力	普通		



# tesa® 61315

## 产品信息

### 粘接力值

- |                      |           |                       |           |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度 ( 初始 )   | 16 N/cm   | • PC表面粘接强度 ( 14天后 )   | 24 N/cm   |
| • ABS表面粘接强度 ( 14天后 ) | 19.5 N/cm | • PMMA表面粘接强度 ( 初始 )   | 22 N/cm   |
| • 玻璃表面粘接强度 ( 初始 )    | 22 N/cm   | • PMMA表面粘接强度 ( 14天后 ) | 25 N/cm   |
| • 玻璃表面粘接强度 ( 14天后 )  | 23 N/cm   | • 钢表面粘接强度 ( 初始 )      | 20.3 N/cm |
| • PC表面粘接强度 ( 初始 )    | 22 N/cm   | • 钢表面粘接强度 ( 14天后 )    | 24 N/cm   |

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61315>