

tesa® 66866

产品信息



300µm 白色双面泡棉胶带——抗震抗反弹

tesa® 66866 是一款白色双面泡棉胶带，由吸震性极强的PE泡棉基材，以及高抗震抗反弹胶系组成。

tesa® 66866 特性：

- 白色泡棉
- 杰出的抗震性和抗推出性
- 优秀的抗反弹性，避免边缘起翘
- IPX8 级别防水性，防止水滴渗入
- 良好的重工性

主要应用

- 具有较高抗震性能要求的触摸屏和背板粘接应用：智能手机、平板、智能手表、智能家电等。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	PE (聚乙烯) 泡棉	• 胶粘剂类型	改性丙烯酸
• 颜色	白色	• 断裂延展率	270 %
• 总厚度	300 µm	• 抗张强度	16 N/cm

粘接至

• 钢表面粘接强度 (初始)	11.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	14.5 N/cm
• ABS表面粘接强度 (初始)	10.5 N/cm	• ABS表面粘接强度 (14天后)	13.0 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (初始)	13.0 N/cm	• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	15.0 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	13.0 N/cm	• PC表面粘接强度 (14天后)	16.5 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	5.5 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	6.1 N/cm
• PMMA表面粘接强度 (初始)	14.0 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (14天后)	16.5 N/cm

性质

• 抗老化 (UV)	●●●	• 23°C 静态抗剪切力	●●●
• 防潮	●●●	• 40°C 静态抗剪切力	●●●

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

附加信息

离型纸：PV07，透明PET薄膜 (50µm; 72g/m²)

tesa® 66866

产品信息



免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=66866>