

tesa® 62957 / 62958 低温胶带



产品信息

1000 µm双面PE泡棉胶带

tesa® 62957/58是一款双面PE泡棉胶带，采用丙烯酸胶粘剂。

tesa®62957/58专为在施工现场或无加热生产环境中操作的客户设计。通常，由于初粘力不足，压敏胶带在寒冷环境中会面临问题，最终导致粘接性能显著降低。在其他胶带技术表现不佳的情况下，我们的tesa®62957/58在极低温度下在各种不同的材料上表现出极佳的性能。这些优异的低温使用特性归功于独特的粘合剂配方。

tesa®62957/58的特点：

- 即使在低温下也具有优异的初粘力
- 优异的低温使用特性
- 完全适合于户外环境（耐紫外线、防水、耐老化）

主要应用

- 安装加强筋
- 安装窗框条
- 粘接饰条与型材
- 安装货架边缘标签系统
- 适用于需要密封、间隙填充、噪声抑制和减震特性的安装应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	PE（聚乙烯）泡棉	• 胶粘剂类型	丙烯酸
• 颜色	白色	• 断裂延展率	180 %
• 总厚度	1000 µm	• 抗张强度	10 N/cm

粘接至

• 钢表面粘接强度（初始）	4.0 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	13.5 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	4.0 N/cm	• 铝表面粘接强度（14天后）	13.5 N/cm
• PVC表面粘接强度（初始）	4.0 N/cm	• PVC表面粘接强度（14天后）	13.5 N/cm

性质

• 短期耐温性	80 °C	• 抗老化（UV）	●●●●
• 长期耐温性	60 °C	• 40°C静态抗剪切力	●●
• 初粘力	●●●●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

附加信息

离型纸类型：

- PV14 PE涂层纸（122 µm）
- PV15蓝色PE薄膜（100 µm）

证书：

如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=62957>

tesa® 62957 / 62958 低温胶带



产品信息

附加信息

*tesa®62957/58根据IFT MO-01/1 : 2007/1进行测试;报告编号 : 15-002458-PR01。类别4.3温度循环测试。类别4.4耐紫外线与耐湿性。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=62957>