




tesa® 61564

产品信息



75µm控湿透明无基材胶带

产品描述

tesa® 61564是一款高度透明的无基材胶带，在受控的洁净室条件下生产，适用于需要额外湿度控制的光学透明贴合。

产品特点:

- WVTR低，可实现湿度控制
- 介电常数低
- 高透光率、低雾度
- 出色的耐温、耐湿、耐紫外线特性
- 极佳的ITO兼容性
- 粘接强度高
- 离型纸平滑且易移除

应用

- 用于将薄膜贴合到刚性或柔性材料上
- 用于粘接敏感薄膜、显示器或触摸屏

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------------|--------------|--------|
| • 离型纸类型 | PET (聚酯) | • 总厚度 | 75 µm |
| • 基材 | 无 | • 离型纸厚度(轻离型) | 50 µm |
| • 胶粘剂类型 | 特殊 | • 离型纸厚度(重离型) | 100 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|------|-----------------------|------------|
| • 颜色 | 透明 | • 水汽穿透率 (38°C, 90%RH) | 17 g/sqm*d |
| • 离型纸颜色 | 透明 | • 透光率 (380-780nm) > | 99 % |
| • 折射率 | 1.52 | • 雾度 < | 0.5 % |

粘接力值

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|----------|
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 5.2 N/cm | • PET表面粘接强度 (初始) | 3.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (初始) | 5 N/cm | • PMMA表面粘接强度 (初始) | 5.4 N/cm |



tesa® 61564

产品 信息

附加信息

- 轻离型纸 (卷外侧)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61564>