




tesa® 61225

产品信息



250µm黑色耐化学性薄膜双面胶带

产品描述

tesa® 61225是一款双面自粘胶带，由黑色PET基材和特殊的耐化学性胶粘剂组成。

产品特点:

- 对不同极性和非极性化学品具有出色的耐化学性
- 出色的抗震性能
- 由于采用的是PET基材，因此具有出色的模切性能
- 双面PET离型纸
- 无卤素
- 皮肤相容性 (ISO 10993-10:2010 ; ISO 10993-5:2009)

应用

- 可穿戴设备中盖板玻璃的固定
- 电子设备中键盘、耳机等零件的固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------------|---------|--------|
| • 离型纸重量 | 72 g/m ² | • 胶粘剂类型 | 特殊 |
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 250 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| • 颜色 | 黑色 | • 短期耐高温性 | 120 °C |
| • 断裂延展率 | 60 % | • 耐化学品 | 非常好 |
| • 抗张强度 | 20 N/cm | • 长期耐高温性 | 70 °C |
| • 初粘力 | 普通 | • 防潮 | 非常好 |

粘接力值

- | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 12.8 N/cm | • PC表面粘接强度 (14天后) | 26 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (14天后) | 15.3 N/cm | • PE表面粘接强度 (初始) | 7.5 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 16.1 N/cm | • PE表面粘接强度 (14天后) | 9 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (14天后) | 17.4 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 17 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (初始) | 14.5 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 18.1 N/cm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61225>



tesa® 61225

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61225>