

tesa® 88623

产品信息



1000 µm PE泡棉双面胶带

产品描述

tesa® 88623 适用于多种室内外轻量型粘接

特点

- 在多种表面可实现高性能粘接
- 高内聚力的PE泡棉基材
- 易于模切加工

应用

- 挂钩粘接
- 家居配件粘接
- 饰条与面板粘接
- 电梯制造
- 室内装饰等

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PE（聚乙烯）泡棉	• 总厚度	1000 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	白色
• 离型纸类型	PE涂层纸, 聚乙烯涂层纸		

产品系列

• 可选离型材料	PE涂层纸	• 可选颜色	白色
• 可选类型	LOG ROLL UNTRIMMED		

属性/性能值

• 断裂延展率	290 %	• 初粘力	好
• 抗张强度	17 N/cm	• 抗老化（UV）	非常好
• 23°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	80 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	80 °C
• 70°C静态抗剪切力	好		

tesa® 88623

产品信息

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	16 N/cm	• PC表面粘接强度（3天后）	23 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	22 N/cm	• PP表面粘接强度（初始）	2 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	15 N/cm	• PP表面粘接强度（3天后）	2 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	22 N/cm	• PVC表面粘接强度（初始）	13 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	19 N/cm	• PVC表面粘接强度（14天后）	25 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（3天后）	26 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	22 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	23 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	22 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88623>