tesa® 62948

产品 信息

双面泡棉胶带 PE膜加强

产品描述

tesa® 62948 是一款黑色双面薄的PE泡棉胶带。具有PET增强薄膜，改性丙烯酸胶系。

tesa® 62948 特性：
*厚度：400µm
*非常高的粘贴强度
*高服帖泡棉基材补偿设计公差或不平整表面
*对湿气及灰尘有优秀的密封性能
*泡棉基材缓冲性能提供良好的吸震性
*PET增强膜易模切及操作
*优秀的抗湿性
*黑色易于观察及设计

应用

*移动电话的触摸屏/视窗粘贴
*喇叭模组的粘贴
*笔记本前板的粘贴
*不平整表面的粘贴

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PE（聚乙烯）泡棉	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	71 µm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸重量	80 g/m²
• 总厚度	400 µm	• 离型纸颜色	棕色

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 初粘力	普通
• 抗张强度	27 N/cm	• 抗增塑剂	普通
• 23°C静态抗剪切力	好	• 抗老化（UV）	非常好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 防潮	非常好

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=62948

tesa® 62948

产品 信息

粘接力值

- ABS表面粘接强度（初始） 5.8 N/cm
- ABS表面粘接强度（14天后） 9 N/cm
- 铝表面粘接强度（初始） 4.9 N/cm
- 铝表面粘接强度（14天后） 10.8 N/cm
- 玻璃表面粘接强度（初始） 7.3 N/cm
- 玻璃表面粘接强度（14天后） 10.1 N/cm
- PC表面粘接强度（初始） 6.9 N/cm
- PC表面粘接强度（14天后） 10.8 N/cm
- PE表面粘接强度（初始） 2.3 N/cm
- PE表面粘接强度（14天后） 2.3 N/cm
- PET表面粘接强度（初始） 4.9 N/cm
- PET表面粘接强度（14天后） 7.3 N/cm
- PVC表面粘接强度（初始） 6 N/cm
- PVC表面粘接强度（14天后） 13.2 N/cm
- 钢表面粘接强度（初始） 5.8 N/cm
- 钢表面粘接强度（14天后） 13.1 N/cm

附加信息

90° 剥离力测试

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=62948