
tesa® 62562

产品信息



50µm 高性能双面透明强弱胶带

产品描述

tesa® 62562 是一款透明双面自粘胶带，基材为 PET 薄膜，一面涂布特殊抗回弹胶粘剂，另一面为增粘型丙烯酸胶粘剂。

特点

- 厚度：50µm
- 低粘面具备优异的抗回弹性能
- 高粘面粘接强度高
- 在严苛环境条件下耐受性优异
- 模切加工工艺操作性良好
- 另有 PET 离型膜版本 PV55 可选（低粘附面为透明 / 高粘附面为蓝色）

应用

适用于各类电子设备的包装应用：

- 用于两种不同基材的粘接，其中一面需要抗回弹性能，另一面需要高粘接强度；例如外包装盒应用、电源适配器的包装等场景。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	PET（聚酯）薄膜	离型纸类型（轻离型）	PET（聚酯）
胶粘剂类型	改性丙烯酸	离型纸颜色 (重离型)	蓝色
离型纸类型	PET（聚酯）薄膜	离型纸类型（重离型）	PET（聚酯）
总厚度	50 µm	离型纸颜色 (轻离型)	透明
颜色	透明		

属性/性能值

断裂延展率	50 %	抗老化（UV）	非常好
抗张强度	20 N/cm	短期耐高温性	200 °C
23°C静态抗剪切力	非常好	长期耐高温性	100 °C
40°C静态抗剪切力	非常好	防潮	非常好
初粘力	普通		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=62562

tesa® 62562

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度（轻离型面，14 天后） 4.9 N/cm
- 钢表面粘接强度（轻离型面，初始） 4.5 N/cm
- 钢表面粘接强度（重离型面，14 天后） 8.4 N/cm
- 钢表面粘接强度（重离型面，初始） 8 N/cm

附加信息

剥离强度数据依据 ASTM-3330 标准测试

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=62562