

tesa® 60996

产品信息



130µm 双面无纺布胶带

产品描述

tesa® 60996是一款半透明的双面胶带，由无纺布基材和改性丙烯酸胶系组成。

特点

- 卓越的浸润性即使在不同的材料如泡棉，毛毡等材料
- 容易模切

应用

- 泡棉和毛毡的复合

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	130 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	半透明
• 离型纸类型	PE涂层纸	• 离型纸颜色	白色

属性/性能值

• 初粘力	非常好
-------	-----

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	9.3 N/cm	• PC表面粘接强度（14天后）	13.7 N/cm
• ABS表面粘接强度（14天后）	16 N/cm	• PE表面粘接强度（初始）	3.2 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	8 N/cm	• PE表面粘接强度（14天后）	4.1 N/cm
• 铝表面粘接强度（14天后）	16.3 N/cm	• PP表面粘接强度（初始）	3.5 N/cm
• ASTM表面粘接强度（初始）	7.7 N/cm	• PP表面粘接强度（14天后）	7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	9.3 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	9 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（14天后）	13.4 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	14.1 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	11 N/cm		

附加信息

可选离型纸：

PV43 白色PE涂层纸质离型纸/蓝色德莎标识

PV44 白色PE涂层纸质离型纸/无德莎标识

tesa[®] 60996

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60996>