




tesa® 61345

产品信息



230µm 双面黑色高性能薄膜胶带

产品描述

tesa® 61345 是一款黑色双面自粘性胶带。黑色厚PET基材和改性丙烯酸胶系组成。

特性：

- 厚度：230µm
- 非常高的粘贴强度
- 极佳的推出性能
- 高抗震性
- 结实的PET基材，具备易操作和加工性能
- 优秀的抗环境性
- 采用黑色便于检测或设计需求

特点

- Thickness: 230µm
- Very high bonding strength
- Superior push out resistance
- High shock resistance
- Easy handling and processing performance due to very strong PET backing
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black colour for easy detection or design purposes

应用

- 移动电话的视窗粘贴
- 触摸屏固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-------|--------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 230 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑色 |



tesa® 61345

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	73 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 防潮	非常好
• 初粘力	普通		

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	11.4 N/cm	• PC表面粘接强度 (14天后)	20.5 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	16.1 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (初始)	16.7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (初始)	18 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (14天后)	20.5 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	19.7 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	16 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	13.9 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	17.4 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61345>