



tesa® 7650

产品信息

50µm深黑双面胶带

产品描述

tesa® 7650 是一款双面自粘性胶带，黑色PET基材及黑色改性丙烯酸胶系。

特性：

- 厚度：50µm
- 非常高的粘接力及抗剪切力
- 良好的遮光性能
- 在模切过程中良好的可操作性
- 优秀的抗环境性

特点

- Thickness: 50µm
- Very high bonding strength and shear resistance
- Good light shading properties
- Good handling performance in converting processes
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

应用

- 粘贴LCD面板及背光组件
- 显示器及移动电话中阻光应用

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	71 µm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸颜色	白色附德莎商标
• 总厚度	50 µm		

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	20 N/cm	• 电介质击穿电压	4000 V
• 40°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	150 °C
• 初粘力	普通	• 透光率 (380-780nm) <	0.6 %
• 抗增塑剂	非常好	• 防潮	好

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07650>



tesa® 7650

产品信息

粘接力值

- | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|--------|
| • ABS表面粘接强度 (初始) | 5 N/cm | • PE表面粘接强度 (14天后) | 4 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (14天后) | 5 N/cm | • PET表面粘接强度 (初始) | 4 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 5 N/cm | • PET表面粘接强度 (14天后) | 5 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (14天后) | 6 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 5 N/cm |
| • PE表面粘接强度 (初始) | 2.8 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 7 N/cm |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07650>