




# tesa<sup>®</sup> 75730

## 产品信息



300µm 双面黑色丙烯酸泡棉胶带

## 产品描述

tesa<sup>®</sup> 75730是一款双面黑色的PET胶带，采用抗震及抗反弹的特别泡棉胶系。

## 特点

- 厚度: 300µm
- 极高的抗冲击性能
- 极高的粘接强度
- 出色的抗反弹性能，避免起翘
- 出色的可重工和模切性能
- 防水

## 应用

- 高要求动态抗震性能的触摸屏、视窗和背板粘接应用
- 显示屏粘接应用
- 极窄模切设计粘接
- 防水设计粘接

## 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

|         |         |         |                     |
|---------|---------|---------|---------------------|
| • 基材    | PETP    | • 颜色    | 黑色                  |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸   | • 离型纸厚度 | 50 µm               |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯） | • 离型纸重量 | 72 g/m <sup>2</sup> |
| • 总厚度   | 300 µm  | • 离型纸颜色 | 透明                  |

## 产品系列

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| • 可选厚度 | 100µm, 150µm,<br>200µm, 250µm,<br>300µm, 350µm |
|--------|------------------------------------------------|

## 属性/性能值

|              |       |           |        |
|--------------|-------|-----------|--------|
| • 断裂延展率      | 100 % | • 抗老化（UV） | 非常好    |
| • 23°C静态抗剪切力 | good  | • 短期耐高温性  | 130 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | good  | • 长期耐高温性  | 80 °C  |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75730>



# tesa<sup>®</sup> 75730

## 产品信息

### 粘接至

|                 |           |                 |         |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始）  | 12.5 N/cm | • PE表面粘接强度（初始）  | 8 N/cm  |
| • 玻璃表面粘接强度（3天后） | 13 N/cm   | • PE表面粘接强度（3天后） | 9 N/cm  |
| • PC表面粘接强度（初始）  | 13 N/cm   | • 钢表面粘接强度（初始）   | 14 N/cm |
| • PC表面粘接强度（3天后） | 14 N/cm   | • 钢表面粘接强度（3天后）  | 15 N/cm |

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75730>