




tesa[®] 75415

产品信息



150µm 柔性黑色双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa[®] 75415 是一种黑色双面丙烯酸泡棉胶带，具有出色的抗震和抗冲击性能。

特点

- 厚度：150µm
- 极高的抗冲击性能
- 出色的耐温冲性能
- 出色的粘接强度
- 出色的抗反弹性能，避免起翘
- 防水性
- 在 x / y 方向上的遮光性

应用

- 高要求动态抗震性能的粘接应用
- 元器件粘接
- 极小模切尺寸的粘接
- 防水设计粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸	• 颜色	black
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	50 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸重量	72 g/m ²
• 总厚度	150 µm	• 离型纸颜色	transparent

产品系列

• 可选厚度	50µm, 100µm, 150µm
--------	-----------------------

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	good	• 短期耐高温性	140 °C
• 40°C静态抗剪切力	good	• 长期耐高温性	90 °C
• 抗老化（UV）	very good		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75415>



tesa[®] 75415

产品信息

粘接至

• 铝表面粘接强度（初始）	9 N/cm	• PC表面粘接强度（初始）	14.4 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	12.1 N/cm	• PC表面粘接强度（3天后）	16.6 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	14.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	14.1 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（3天后）	14.6 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	15.6 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75415>