




tesa® 61058

产品信息



400µm 的双面黑色柔性丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® 61058是一款由高吸震性的双面黑色丙烯酸泡棉胶带

特点

- 优异的抗冲击性能
- 出色的抗冷热冲击性能
- 在较宽的温度范围内具有非常高的粘合强度
- 具有良好的抗起翘性能
- 防水性
- 遮光性

应用

- 电子设备和信息娱乐系统的显示屏或触控板粘接固定
- 应力补偿（如间隙填充和热膨胀）
- 防水设计的粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸	• 颜色	black
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	75 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸重量	105 g/m ²
• 总厚度	400 µm	• 离型纸颜色	transparent

产品系列

• 可选厚度	200, 250, 300, 400
--------	--------------------

属性/性能值

• 40°C静态抗剪切力	very good	• 短期耐高温性	180 °C
• 抗老化（UV）	very good	• 长期耐高温性	90 °C



tesa® 61058

产品信息

粘接至

• 铝表面粘接强度（初始）	10 N/cm	• PC表面粘接强度（3天后）	38.2 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	17 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	17.5 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	16.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	21 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（3天后）	19.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	21 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	15 N/cm		

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61058>