

# tesa® 4957

## 产品信息



## 1100 µm双面PE泡棉胶带

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 4957是通用固定应用的PE泡棉双面胶带,以高服帖性的PE泡棉为基材,使用改性丙烯酸胶系。tesa<sup>®</sup> 4957在窗闩 固定应用中得到外界认证。

### 产品特点:

- 万能胶黏剂,对于各种不同表面均能提供高立即粘接力
- 完全适用于户外应用:抗UV,防水,耐老化
- 弥补不同材料热膨胀差异
- 即使在施加很少压力的情况下仍具有高立即粘接强度
- 优秀的抗低温冲击性能

### 应用

- POS展台,展会样品展示
- 货架边缘标签
- 线束管道,窗闩,窗户边缘条
- 家具装饰玻璃或镜子
- 太阳能模组外框

## 技术参数(平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值,不应被视为技术规范.

### 产品结构

•	基材	PE(紫乙烯)泡帰	•	<b>芯</b> 厚度	1100 µm
•	胶粘剂类型	改性丙烯酸	•	颜色	黑/白色
F	星性/性能值				

# 属性/性能值

•	断裂延展率	200 %	•	抗老化(UV)	好
•	抗张强度	6 N/cm	•	短期耐高温性	80 °C
•	23°C静态抗剪切力	好	•	耐化学品	好
•	40°C静态抗剪切力	好	•	长期耐高温性	80 °C
•	初粘力	好	•	防潮	非常好
•	抗增塑剂	普通			



# tesa® 4957

# 产品信息

### 粘接力值

•	ABS表面粘接强度(初始)	4 N/cm	•	PET表面粘接强度(14天后)	4
•	ABS表面粘接强度(14天后)	4 N/cm	•	PP表面粘接强度(初始)	•
•	铝表面粘接强度(初始)	4 N/cm	•	PP表面粘接强度(14天后)	3
•	铝表面粘接强度(14天后)	4 N/cm	•	PS表面粘接强度(初始)	4
•	PC表面粘接强度(初始)	4 N/cm	•	PS表面粘接强度(14天后)	4
•	PC表面粘接强度(14天后)	4 N/cm	•	PVC表面粘接强度(初始)	4
•	PE表面粘接强度(初始)	1.7 N/cm	•	PVC表面粘接强度(14天后)	4
•	PE表面粘接强度(14天后)	2.2 N/cm	•	钢表面粘接强度(初始)	4
•	PET表面粘接强度(初始)	4 N/cm	•	钢表面粘接强度(14天后)	4

### 附加信息

### 可选离型纸:

PV0 棕色格拉辛纸(71 μm)

PV10 红色透明PP薄膜(120 μm)

PV12 透明PET薄膜(75 µm)

PV15 蓝色PE薄膜(100 µm)

### 剥离力测试:

- 立即剥离力: 在钢板, 铝, ABS, PC, PS, PET, PVC等材料表面剥离时泡棉自身撕裂
- 14天最终剥离力: 在钢板, 铝, ABS, PC, PS, PET, PVC等材料表面剥离时泡棉自身撕裂

tesa® 4957在窗装饰件固定应用中经过IFT协会的测试认证(IFT报告编号 509 30742/1).

tesa® 4957 经过德国莱茵兰TÜV测试认证。测试肯定了胶带在IEC 61215 / 61646环境测试后表现出的长期粘接性能和 85°C的耐温性 (TÜV 报告编号 21209595)。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验,在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值,而不可用于规范目的。因此,德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此,对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法,使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问,我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



4 N/cm 1.8 N/cm 3.3 N/cm 4 N/cm 4 N/cm 4 N/cm 4 N/cm 4 N/cm 4 N/cm