

tesa® ACXplus 7273 多功能 (MP)



产品信息

800 µm 双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® ACX^{plus} 7273 MP 是灰色双面丙烯酸泡棉胶带，具有粘弹性，可补偿被粘物由于热膨胀率差异造成的形变公差，并吸收和分散应力。

应用

tesa® ACX^{plus} MP 多功能丙烯酸泡棉胶系列是适用于各种粘接场景的多面手。

这一系列产品具备出色粘接力和剪切力，高粘弹性，填补公差以及吸收应力等卓越性能，适用于通用工业各种粘接应用，例如装饰面板粘接，标识固定，零部件的安装等。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸泡棉	• 总厚度	800 µm
• 胶粘剂类型	纯丙烯酸	• 颜色	灰色

属性/性能值

• 短期耐高温性	200 °C	• 长期耐高温性	100 °C
----------	--------	----------	--------

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	1 N/cm	• PP表面粘接强度（14天后）	1 N/cm
• ABS表面粘接强度（14天后）	2 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	16 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	35 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	28 N/cm
• PP表面粘接强度（初始）	1 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	28 N/cm

附加信息

对于特殊表面我们建议使用tesa®底涂剂作为表面预处理。它可以显著提高粘接水平，避免水分渗透，并提高对恶劣环境因素的长期抵抗力。底涂剂选型与被粘物和应用相关。

离型纸类型：

PV44：白色薄膜离型纸-带logo

tesa® ACXplus 7273 多功能 (MP)

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=7273>