tesa® 51926

产品 信息

250µm厚的加强PET基材黑色双面胶带

产品描述

tesa® 51926是一款以50µm厚PET薄膜为基材，使用改性丙烯酸胶系的黑色双面胶带。

tesa® 51926特点：

- 厚度：250µm
- 高粘贴强度及抗撕性能
- 加强PET基材使得胶带具有出色的易操作性
- 优秀的尺寸稳定性
- 优秀的抗环境性
- 黑色更易于观察及设计

特点

- Thickness: 250µm
- High bonding strength and shear resistance
- Superior handling and processing performance due to very strong PET backing
- Very good dimensional stability
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black color for easy detection or decoration purposes

应用

*手机视窗固定
*天线固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PET（聚酯）薄膜	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	71 µm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸重量	82 g/m²
• 总厚度	250 µm	• 离型纸颜色	棕色

tesa® 51926

产品 信息

属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化（UV）	非常好
• 抗张强度	73 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	好	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	好		

粘接力值

• ABS表面粘接强度（初始）	11.8 N/cm	• PE表面粘接强度（初始）	5.1 N/cm
• ABS表面粘接强度（14天后）	14.1 N/cm	• PE表面粘接强度（14天后）	7.5 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	14.6 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	13.8 N/cm
• PC表面粘接强度（14天后）	17 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	16.2 N/cm

附加信息

可选离型纸：
PV0 棕色格拉辛纸(71µm; 82g/m²)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=51926