



tesa® 7930

产品信息

30 µm 哑光黑色单面薄膜胶带

产品描述

tesa® 7930 是一款哑光黑色单面胶带，由极薄 PET 基材及黑色改性丙烯酸胶系组成。

tesa® 7930 产品特性：

- 厚度：30 µm
- 极佳的遮光性能
- 极薄哑光黑表面，光泽度为 2.5 %
- 优秀的耐指纹性能
- 极佳的防刮擦性能
- 高抗剥离力及抗剪切力
- 优秀的抗反弹性能
- 严苛条件下，优秀的耐候性

特点

- Thickness: 30µm
- Very good light blocking performance
- Ultra matte black surface with a gloss level of 2.5 %
- Excellent anti-fingerprint performance
- Very good scratch resistance
- High peel strength and shear resistance
- Excellent repulsion resistance properties
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

应用

- 固定 LED 光源或平板显示器
- 消费电子零部件遮光
- 石墨片遮蔽，保护及固定
- NFC 天线遮蔽，保护及固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 总厚度	30 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 离型纸厚度	50 µm
• 离型纸类型	PET (聚酯)	• 离型纸颜色	透明

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07930>



tesa® 7930

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	70 %	• 电介质击穿电压	3500 V
• 抗张强度	20 N/cm	• 短期耐高温性	130 °C
• 光密度	5.1	• 长期耐高温性	60 °C

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	2.6 N/cm	• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	2.8 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	3.2 N/cm	• PC表面粘接强度 (初始)	2.2 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	2.3 N/cm	• PC表面粘接强度 (14天后)	3 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	3 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	2.6 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (初始)	2 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	3 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07930>