



tesa® 62936

产品信息



1600 µm 双面PE泡棉胶带

产品描述

tesa® 62936由高服帖性的PE泡棉和改性丙烯酸胶系构成，是结构性固定应用的双面PE泡棉胶带。

产品特点：

- 万能胶带，对于各种不同表面具有高效初始粘接力
- 高效最终粘接力，确保安全可靠粘接
- 适用于室外环境：抗UV、防水、耐老化
- 弥补不同材料的热膨胀差异
- 即使在施加很小压力的情况下仍然具有高效立即粘接强度
- 出色的冷冲击吸收性能

特点

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials
- High immediate bonding strength even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption

应用

- 内部覆盖板墙固定
- 商用冰柜防撞板的固定
- 注塑塑料件固定
- 镜面与彩色玻璃面板固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-------|---------|
| • 基材 | PE (聚乙烯) 泡棉 | • 总厚度 | 1600 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑/白色 |



tesa® 62936

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	175 %	• 抗老化 (UV)	好
• 抗张强度	9 N/cm	• 短期耐高温性	80 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	80 °C
• 初粘力	好	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	好		

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	17 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	3 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	15 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	7 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm	• PS表面粘接强度 (初始)	19 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	19 N/cm	• PS表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	19 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	2 N/cm	• PVC表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	3 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	16 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	15 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm

附加信息

可选离型纸:

- PV0 棕色格拉辛纸(71 µm)
- PV10 红色透明PP薄膜 (120 µm)
- PV15 蓝色PE薄膜 (100 µm)

剥离力:

- 初始值: 在PC、PS、PVC等材料表面泡棉自身撕裂
- 最终值 (14日): 在钢板, 铝, ABS, PC, PS, PET, PVC等材料表面泡棉自身撕裂

tesa® 62936 经过德国莱茵兰TÜV的测试认证, 认可产品在IEC 61215 / 61646气候测试后的长期粘接性能和85°C 下的耐温性能。(TÜV 报) 告编号 21209595)



tesa® 62936

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62936>