



tesa® 66825

产品信息



250μm 双面抗震抗反弹PE泡棉胶带

产品描述

tesa® 66825是一款黑色双面胶带，由吸震PE泡棉基材与新型抗震及抗反弹胶系组成。

tesa® 66825 特性:

- 厚度: 250μm
- 极佳的抗震性能
- 极佳的抗反弹性能防翘边
- 较高的抗推出性能
- 防水
- 优秀的可重工性能

特点

- Outstanding shock performance
- Outstanding anti-repulsion properties to prevent lifting issue
- Waterproofness
- Good rework ability
- Superior push-out resistance

应用

- 智能手机及功能手机：视窗固定及触摸屏固定
- 平板电脑及触摸型笔记本：视窗固定及触摸屏固定
- 智能手表：视窗固定及触摸屏固定
- 智能电视：视窗固定及外框固定
- 电池固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PE (聚乙烯) 泡棉	• 总厚度	250 μm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	黑色
• 离型纸类型	PET (聚酯) 薄膜	• 离型纸类型-内部	PET (聚酯)

属性/性能值

• 断裂延展率	220 %	• 40°C静态抗剪切力	好
• 抗张强度	10.7 N/cm	• 抗老化 (UV)	好
• 23°C静态抗剪切力	好	• 防潮	好

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66825>



tesa® 66825

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	9 N/cm	• PC表面粘接强度 (14天后)	15.4 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	11 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	5.5 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	8.8 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	6.2 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	12 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (初始)	12.8 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (初始)	12.8 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (14天后)	16.3 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	13.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	11.8 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	12.3 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	14.3 N/cm

附加信息

离型膜: PV07 透明PET薄膜(50μm; 72g/m²)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66825>