



tesa® 54972 双面胶带



产品信息

48µm透明薄膜双面胶带，广泛用于电子行业器件及材料的粘贴，薄膜贴合，耐候性好，易模切。

产品描述

tesa® 4972 以PET为基材，使用改性丙烯酸胶系的透明双面胶带。

tesa® 4972特点：

- 厚度仅为48µm
- 较薄厚度仍可实现强粘接水平
- 耐各种恶劣的环境条件
- 优秀的模切性能

特点

- Thickness: 48µm
- High adhesion level
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Excellent handling performance in converting processes

应用

- 固定塑料或金属标识标记
- 固定反射箔片于LCD框架
- 拼接薄塑料薄膜

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 48 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 透明 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|--------|
| • 断裂延展率 | 50 % | • 抗老化 (UV) | 好 |
| • 抗张强度 | 20 N/cm | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 耐化学品 | 好 |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好 | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 初粘力 | 非常好 | • 防潮 | 非常好 |
| • 抗增塑剂 | 好 | | |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54972>



tesa® 54972 双面胶带

产品信息

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	5.3 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	7 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	6.5 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	3 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	5.2 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	4.8 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	7.7 N/cm	• PS表面粘接强度 (初始)	5.4 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	6.5 N/cm	• PS表面粘接强度 (14天后)	7.1 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	8.6 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	5.7 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	3.1 N/cm	• PVC表面粘接强度 (14天后)	9.4 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	3.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	7 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	5.3 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	9.6 N/cm

附加信息

可选离型纸：

PV20 棕色格拉辛纸 / 带蓝色tesa标志

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54972>