

tesa® 4940

产品信息

160µm无纺布双面胶带

产品描述

tesa® 4940是无纺基材，使用改性丙烯酸胶系的半透明双面胶带。

tesa® 4940特点：

- 对于各种泡棉，塑料以及金属材料都具有高粘接强度
- 出色的耐高温性
- 出色的抗反弹性
- 厚PE涂层离型纸保证出色的模切性能

应用

- 固定塑料件、泡棉组件、厚纸或纸板、织物、皮革以及毛毡

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	160 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	半透明
• 离型纸类型	PE涂层纸		

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	150 °C
• 初粘力	非常好	• 耐化学品	好
• 抗增塑剂	普通	• 长期耐高温性	80 °C
• 抗老化（UV）	非常好	• 防潮	好

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	8 N/cm	• PC表面粘接强度（14天后）	13.2 N/cm
• ABS表面粘接强度（14天后）	13.6 N/cm	• PE表面粘接强度（初始）	2.9 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	8.9 N/cm	• PE表面粘接强度（14天后）	3.8 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（14天后）	10.3 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	9.3 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	10.1 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	11.3 N/cm

附加信息

可选离型纸：

PV44 白色PE涂层纸 / 无印刷

PV48 白色PE涂层纸 / 印有蓝tesa®商标 / 离型力大

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4940A>

tesa[®] 4940

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4940A>