tesa® 61775

产品 信息

125µm黑色双面高性能薄膜胶带

产品描述

tesa® 61775 是一款双面自粘性胶带，黑色透明PET基材，改性丙烯酸胶系

特性：

- 厚度：125µm
- 高粘贴强度
- 高抗推出力
- 极佳的抗震性能
- 优秀的抗环境性
- 黑色

特点

- Thickness: 125µm
- High bonding strength
- High push out resistance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Superior shock resistance

应用

- 移动电话的视窗粘贴
- 触摸屏固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	PET（聚酯）薄膜	颜色	黑色
胶粘剂类型	改性丙烯酸	离型纸厚度	71 µm
离型纸类型	玻璃纤维纸	离型纸颜色	白色附德莎商标
总厚度	125 µm		

属性/性能值

断裂延展率	50 %	抗增塑剂	好
抗张强度	20 N/cm	短期耐高温性	200 °C
23°C静态抗剪切力	好	长期耐高温性	100 °C
40°C静态抗剪切力	好	防潮	非常好
初粘力	普通		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=61775

tesa® 61775

产品 信息

粘接力值

- ABS表面粘接强度（初始） 9.7 N/cm
- ABS表面粘接强度（14天后） 12.2 N/cm
- 铝表面粘接强度（初始） 8.8 N/cm
- 铝表面粘接强度（14天后） 9.9 N/cm
- 玻璃表面粘接强度（初始） 11.6 N/cm
- 玻璃表面粘接强度（14天后） 12.2 N/cm
- PC表面粘接强度（初始） 12.2 N/cm
- PC表面粘接强度（14天后） 14.1 N/cm
- PE表面粘接强度（初始） 5.2 N/cm
- PE表面粘接强度（14天后） 5.4 N/cm
- PMMA表面粘接强度（初始） 12.2 N/cm
- PMMA表面粘接强度（14天后） 13.6 N/cm
- 钢表面粘接强度（初始） 11 N/cm
- 钢表面粘接强度（14天后） 11.8 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=61775