



tesa® 68767

产品信息

100μm 双面黑色高性能强弱胶带

产品描述

tesa® 68767 是一款黑色双面白粘性胶带，采用黑色PET基材，闭面（附离型纸面）为可移除胶，开面为高粘性改性丙烯酸胶。

tesa® 68767 产品特性：

- 在不同表面具有优秀的永久可移除性，例如 PC / ABS / PI / 金属
- 高粘接性能和高抗剪切性能：开面为改性丙烯酸胶系
- 优秀的耐候性
- 非常易于模切

应用

- FPC 可移除粘贴
- 泡棉垫圈的密封
- 机械固定前的临时固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	71 μm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸重量	82 g/m ²
• 总厚度	100 μm	• 离型纸颜色	白/红色商标

属性/性能值

• 抗增塑剂	非常好	• 防潮	普通
• 抗老化 (UV)	非常好		



tesa® 68767

产品信息

粘接至

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度 (初始) | 7.6 N/cm | • PC表面粘接强度 (14天后) | 14.7 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (14天后) | 11 N/cm | • PC表面粘接强度 (闭面 , 14天后) | 0.9 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (闭面 , 14天后) | 0.9 N/cm | • PC表面粘接强度 (闭面 , 初始) | 0.8 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (闭面 , 初始) | 0.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 8.9 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 9.5 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 11.4 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (14天后) | 11.3 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面 , 14天后) | 0.7 N/cm |
| • PC表面粘接强度 (初始) | 9.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面 , 初始) | 0.5 N/cm |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68767>