



tesa[®] 54678

产品信息

适用于永久车身堵孔的精确模切片

产品描述

tesa[®] 54678是富有弹性的PET维布基胶带压涂天然橡胶胶粘剂。该产品应用于汽车行业覆盖不使用的孔，特别是要求高密封性和服帖性。

特点：

- 3D表面上优秀的服帖性
- 大部分基材都有可靠粘接性
- 优秀的耐机械损伤性能、耐老化、抗穿刺
- 可重新定位操作

应用

tesa[®] 54678装配车间中车身所有区域内部和外部的车身堵孔，如装饰柱、门槛和前后门。为了确保实现产品的最佳性能，我们希望能够更清楚客户的应用需求（基材）推荐使用最合适的产品。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）挤压织物 | • 总厚度 | 250 μm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|-----------|---------|------------|--------------------------|
| • 断裂延展率 | 8 % | • 网孔 | 45 count per square inch |
| • 抗张强度 | 50 N/cm | • 耐温（30分钟） | 95 °C |
| • 可手撕性 | 非常好 | • 耐磨 | 好 |
| • 笔直的撕拉边缘 | 好 | • 适合模切 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|-----------|
| • 钢表面粘接强度 | 4.25 N/cm |
|-----------|-----------|

附加信息

推荐使用我们的库存系列产品，尺寸如下：

圆片：Ø 19 / 30 / 40 / 50 mm

tesa[®] 54678可提供客户定制化的尺寸，根据客户要求和应用提供分切品或模切组片。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54678>



tesa[®] 54678

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54678>