




tesa® 60262

产品信息



50µm 双面导电灰色无纺布胶带

产品描述

tesa® 60262 是一款灰色双面导电自粘性胶带。它是由导电无纺布基材和可导电丙烯酸组成。

tesa® 60262 产品特性：

- 厚度：50µm
- 在高温和高湿度下具有优秀的 xyz 方向导电性能
- 在恶劣环境条件下具有高粘接力
- 优秀的服帖性，可用于不平整表面
- 易于模切

特点

- Thickness: 50µm
- Excellent electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- High adhesion level even at harsh environmental conditions
- Excellent conformability and adjustment to uneven surfaces
- Very good die-cuttability

应用

- 电磁兼容应用（电磁辐射和电磁抗扰）：屏蔽和接地应用
- 静电释放应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|---------|--------|
| • 基材 | 导电无纺布 | • 颜色 | 灰色 |
| • 胶粘剂类型 | 导电丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 120 µm |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸 | • 离型纸颜色 | 白/蓝色商标 |
| • 总厚度 | 50 µm | | |



tesa® 60262

产品信息

属性/性能值

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|
| • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 离形力 | 简单 |
| • 接触电阻 z方向 (初始) | 0.02 Ohm / square
inch | • 表面电阻 x-y方向 | 0.2 mOhm |
| • 短期耐高温性 | 200 °C | | |

粘接力值

- | | |
|--------------------|----------|
| • 钢表面粘接强度 (14天后) | 8.3 N/cm |
|--------------------|----------|

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60262>