


tesa® 58399

产品信息



含导热填料的丙烯酸胶带, 800µm

产品描述

tesa® 58399 是一款采用特殊导热材料的丙烯酸胶带，能在热源和散热器之间提供可靠的导热性。

特点

- 提供优异的导热性和浸润性
- 提供出色的电绝缘性
- 与极性基材紧密贴合，在不同温度环境中也能具备可靠的粘接力
- 不含卤素

应用

应用于热源和散热器之间，为电动汽车传递热量。

- 电池模块水冷板安装
- 动力电池单元
- FPC和PCB

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| • 基材 | 无 | • 颜色 | 白色 |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 127 µm |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸 | • 离型纸颜色 | 白色 |
| • 总厚度 | 800 µm | | |

产品系列

- | | | | |
|----------|--------|--------|--------------------|
| • 可选厚度 | 800 µm | • 可选类型 | Log roll, A4 sheet |
| • 可选离型材料 | 纸 | • 可选颜色 | 白色 |

属性/性能值

- | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|--------|
| • 击穿电压 | 11 KV | • 耐受温度 (125°C) | 非常好 |
| • 密度 | 1.5 g/cm ³ | • 耐温性 (-40°C) | 非常好 |
| • 导热率 z方向 | 1.3 W/mK | • 肖氏硬度00 | 75 STK |
| • 短期耐高温性 | 150 °C | • 阻燃性 | V2 |
| • 离型力 | 简单 | | |

tesa® 58399

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度（初始） 4.5 N/cm
- 钢板表面粘接强度（常温下静置 20分钟，90°剥离） 4.5 N/cm

附加信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58399>