



tesa® 4903

产品信息



tesa® 4903 —— 源自良好管理森林资源的封箱胶带

产品描述

tesa® 4903 是一款通用包装胶带，胶粘剂为合成橡胶，其纸类基材源自良好管理的森林资源。tesa® 4903 是轻量型包装应用（最大 10 公斤）的理想解决方案。

特点

- 强韧的纸基基材
- 高粘接力及初粘力
- 可手撕
- 可印刷

应用

- 纸箱包装
- 适用于轻量型包装
- 具有良好粘接力
- 可印刷特性便于品牌展示
- 适用于手动及自动化场景使用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 140 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 棕色 |
|--------|----|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|---------|-----|
| • 断裂延展率 | 2 % | • 可手撕性 | 非常好 |
| • 抗张强度 | 50 N/cm | • 手动应用 | 是 |
| • 低噪声解卷 | 是 | • 无溶剂 | yes |
| • 包装的重量 | 最多 10 千克 | • 自动化应用 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04903>



tesa[®] 4903

产品信息

储存条件

储存条件

- 请勿将产品暴露在阳光直射或热源下
- 小卷请水平放置储存
- 大卷请直立放置储存
- 根据 ISO 554 标准，产品在标准室温和相对湿度下可达理想储存状态

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04903>