




tesa® 7106

产品信息



150 µm 压敏光学透明胶带，具有抗不规则色差性能

产品描述

tesa® 7106是一款高透明光学胶带，适用于刚性或柔性材料的光学透明贴合。该产品专用于中大型显示屏，用于玻璃盖板与LCD面板的贴合。这是一款具有压敏设计的光学透明胶带。

特点

- 压敏设计
- 良好的间隙填充性能
- 玻璃与刚性显示屏（如LCD）贴合，无不规则色差/光学畸变
- 卓越的耐高温高湿和抗UV性能

应用

- 刚性或柔性材料的光学透明贴合

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|--------------|-------|
| • 基材 | 无 | • 颜色 | 透明 |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度(轻离型) | 75 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度(重离型) | 75 µm |
| • 总厚度 | 150 µm | • 离型纸颜色 | 透明 |

产品系列

- | | |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 透明 |
|--------|----|

属性/性能值

- | | | | |
|-------------------|------|----------|--------|
| • 抗老化（UV） | 非常好 | • 长期耐高温性 | 105 °C |
| • 折射率 | 1.48 | • 防潮 | 非常好 |
| • 透光率（380-780nm）> | 99 % | • 雾度 < | 0.1 % |

粘接至

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 7.5 N/cm | • PET表面粘接强度（初始） | 7.1 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 8.1 N/cm | • 偏光片表面粘接强度（初始） | 7.1 N/cm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07106>



tesa® 7106

产品信息

附加信息

轻离型膜在胶带卷外侧

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07106>