



tesa[®] 88648

产品信息



160µm 双面可移除无纺布胶带

产品描述

tesa[®] 88648是一款厚度为160µm的双面无纺布胶带，由强韧的无纺布基材和特殊的可移除胶粘剂组成。

特点

- 高粘、高抗剪切力
- 在多种基材上具有优异的永久可移除性
- 在模切过程中具有卓越的操作性能
- 对苛刻的环境条件具有出色的抵抗力

应用

需要回收或重新剥离的应用场景

金属、塑料和泡沫基材的粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	160 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	translucent
• 离型纸类型	PE涂层纸	• 离型纸颜色	white/blue logo

属性/性能值

• 断裂延展率	25 %	• 初粘力	medium
• 抗张强度	20 N/cm	• 短期耐高温性	160 °C
• 14天后可移除 (23°C)	good	• 移除后无残胶	yes
• 23°C静态抗剪切力	very good	• 长期耐高温性	80 °C



tesa® 88648

产品信息

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	8.6 N/cm	• PMMA表面粘接强度（初始）	9.9 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	11 N/cm	• PMMA表面粘接强度（3天后）	11.3 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	9.2 N/cm	• PP表面粘接强度（初始）	5 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	11.3 N/cm	• PP表面粘接强度（3天后）	6.7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	9.2 N/cm	• PS表面粘接强度（初始）	10 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（3天后）	9.8 N/cm	• PVC表面粘接强度（初始）	7.8 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	8.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	8.7 N/cm
• PC表面粘接强度（3天后）	9.2 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	13 N/cm
• PET表面粘接强度（初始）	8.4 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	10.2 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88648>