



tesa® 68204

产品信息



400µm 双面亚克力泡棉胶带

产品描述

tesa® 68204是一种400µm的灰色双面丙烯酸泡棉胶带，AC泡棉既可以作为基材，也可以作为粘合剂，即使在低工作温度下也能提供良好的粘性。

还提供640µm、800µm和1100µm版本。

特点

- 适用于低温操作
- 在各种基材上具有良好的粘合性
- 作为入门级标准产品具有成本效益

应用

示例安装应用包括但不限于：

- 装饰玻璃面板安装
- 塑料面板安装
- 铭牌和零件安装
- 电视背板安装

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------------|-------|--------|
| • 基材 | Acrylic foam | • 总厚度 | 400 µm |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸 | • 颜色 | 灰色 |

产品系列

- | | |
|----------|---------------------|
| • 可选离型材料 | PE-coated paper, PE |
|----------|---------------------|

属性/性能值

- | | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| • 初粘力 | 好 | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 短期耐高温性 | 200 °C | | |



tesa[®] 68204

产品信息

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	6 N/cm	• 玻璃表面粘接强度（3天后）	14 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	9 N/cm	• PC表面粘接强度（初始）	9 N/cm
• 铝表面粘接强度（初始）	10 N/cm	• PC表面粘接强度（3天后）	11 N/cm
• 铝表面粘接强度（3天后）	14 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	13 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	12 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	20 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68204>