




tesa® 68878

产品信息



150 µm双面透明胶带，采用75%生物基丙烯酸胶粘剂

产品描述

tesa® 68878是一款透明的双面胶带，采用100%再生PET基材和75%生物基碳含量的丙烯酸胶粘剂*。它配备了格拉辛离型膜，该离型膜由源自良好管理的森林及其他控制资源的纸张制成。这款双面胶带专为在各种材料上形成优异的粘接强度而设计。此外，它还具有优秀的推出力、耐湿性和抗老化性。

tesa® 68878不仅性能卓越，还兼具工艺可持续性，是实现可靠粘接解决方案的理想选择。

可持续发展方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 采用75%生物基碳含量的胶粘剂*
- 基材使用100%再生PET材料
- 格拉辛离型膜由源自良好管理的森林及其他控制资源的纸张制成
- 优异的粘接强度
- 优异的抗推出性能
- 在严苛环境条件中依旧表现出色

应用

tesa® 68878特别适合那些寻求具有可持续性特点但又不牺牲粘接性能的客户。粘接应用的示例包括但不限于：

- 元器件粘接
- FPC固定
- 触控屏粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------|-------|--------|
| • 基材 | PET（聚酯） | • 总厚度 | 150 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 颜色 | 透明 |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 | | |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68878>



tesa® 68878

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	18 N/cm	• 防潮	非常好

粘接至

• 玻璃表面粘接强度 (初始)	14 N/cm	• PC表面粘接强度 (14天后)	16 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	14.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	13.5 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	14.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	15.5 N/cm

附加信息

*生物基碳含量基于ASTM D6866碳-14测试结果

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68878>