




tesa® 61361

产品信息



100 µm 双面黑色高推出力遮光胶带，具备优异的抗推出与粘接性能

产品描述

tesa® 61361 是一款双面黑色自粘胶带，采用 PET 基材和改性黑色丙烯酸胶粘剂制作。这款产品特别适用于视窗粘接和触控板固定，具备优异的抗推出与粘接性能。其特有的丙烯酸胶粘剂使其适用于多种材料表面，兼具多功能性。

特点

- 出色的抗推出性能，即使在受压状态下也能可靠固定材料
- 优异的粘接强度，确保粘接牢固且持久
- 良好的抗冲击性能，可承受震动与冲击
- 能够抵抗严苛环境条件
- 深黑配方丙烯酸胶粘剂，具备优异的遮光性能

应用

- 适用于视窗粘接，确保粘接牢固可靠
- 非常适合触控板固定，具备高粘接强度与良好抗冲击性

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| • 基材 | PET（聚酯）薄膜 | • 颜色 | 黑色 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 69 µm |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 | • 离型纸重量 | 80 g/m ² |
| • 总厚度 | 100 µm | • 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|
| • 断裂延展率 | 50 % | • 抗老化（UV） | 非常好 |
| • 抗张强度 | 20 N/cm | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好 | • 防潮 | 非常好 |

粘接至

- | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 10.6 N/cm | • PC表面粘接强度（14天后） | 16.9 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（14天后） | 13.1 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 12.7 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 9.3 N/cm | • 钢表面粘接强度（14天后） | 16.6 N/cm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61361>



tesa[®] 61361

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61361>