




tesa® 69612

产品信息



300 µm UV固化光学透明胶带

产品描述

tesa® 69612是一款高透明的UV固化光学透明胶带，在受控的无尘室条件下生产，专用于刚性和柔性材料的光学透明贴合。

特点

- 良好的间隙填补性能
- 即使在严苛环境条件下也能有效抑制气泡
- 优异的抗白变性能
- 高粘接强度

应用

- 两层刚性材料的光学透明贴合，尤其适用于各种电容式触控屏设计
- 显示屏与玻璃盖板的粘接
- 其他高公差覆盖需求的光学贴合

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 颜色	透明
• 胶粘剂类型	纯丙烯酸	• 离型纸厚度(轻离型)	75 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）薄膜	• 离型纸厚度(重离型)	125 µm
• 总厚度	300 µm		

属性/性能值

• 初粘力	好	• 透光率（380-780nm） >	99 %
• 抗老化（UV）	非常好	• 防潮	好
• 折射率	1.48	• 雾度 <	0.4 %

粘接至

• 玻璃表面附着力(UV固化后)	15.9 N/cm	• PET表面粘接强度 (UV固化后)	10.4 N/cm
• PC表面粘接强度（UV固化后）	13.1 N/cm	• PMMA表面粘接强度 (UV固化后)	13.7 N/cm

附加信息

- UV固化剂量：每平方厘米超过5000mJ（于光学透明胶带表面，在UVA 320-380 nm条件下测得）
- 75 µm PET轻离型膜在卷材外侧

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69612>



tesa[®] 69612

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69612>