




tesa[®] 7711

产品信息



25 µm 压敏型光学透明胶带，具备可靠粘接性能

特点

- 压敏胶设计
- 高透光率、低雾度
- 可在多种板材上可靠粘接
- 在耐高温高湿和抗紫外线测试中表现卓越

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|--------------|-------------|
| • 基材 | 无 | • 颜色 | transparent |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度(轻离型) | 75 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度(重离型) | 75 µm |
| • 总厚度 | 25 µm | • 离型纸颜色 | 透明 |

产品系列

- | | |
|--------|-------------|
| • 可选颜色 | transparent |
|--------|-------------|

属性/性能值

- | | | | |
|--------------------|------|----------|--------|
| • 介电常数 | 5.76 | • 长期耐高温性 | 105 °C |
| • 抗老化（UV） | 非常好 | • 防潮 | 非常好 |
| • 折射率 | 1.48 | • 雾度 < | 0.1 % |
| • 透光率（380-780nm） > | 99 % | | |

粘接至

- | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 7.3 N/cm | • PC表面粘接强度（初始） | 7.7 N/cm |
|----------------|----------|----------------|----------|

储存条件

储存条件

- 在温度为 +5°C 至 +35°C、相对湿度为 20% 至 60% 的条件下水平存放
- 原包装，避免胶带暴露在光线和热源下
- 避免机械撞击和短时间过热
- 打开包装后，应尽快使用胶带



tesa[®] 7711

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07711>