




tesa® 62085

产品信息



250 µm 双面服帖可弯折PE泡棉胶带，具有优异的抗剪切性

产品描述

tesa® 62085是一款黑色双面胶带，由柔软的PE泡棉基材和双面抗剪切胶粘剂组成。

特点

- 在不平整和粗糙表面上具有优异的间隙填补性能
- 即使受到内应力影响，仍具有出色的抗推出性能
- 优异的抗剪切性
- 在严苛环境下依旧具有可靠的粘接性能
- 防水性

应用

- 用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备的后盖、屏幕及触控屏粘接，尤其适用于不平整表面或曲面设计。
- 曲面OLED智能手机的显示屏底粘接。
- 机壳粘接应用，如电池、镜头、元器件。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）泡棉 | • 总厚度 | 250 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑色 |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度 | 50 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 70°C静态抗剪切力 | 非常好 |
|--------------|-----|--------------|-----|

粘接至

- | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 14 N/cm | • PC表面粘接强度（14天后） | 14 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（14天后） | 15.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 10.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 11 N/cm | • 钢表面粘接强度（14天后） | 14 N/cm |



tesa® 62085

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62085>