


tesa® 75615

产品信息



tesa® 75615 是一款双面黑色胶带，采用具有高抗震性的黑色丙烯酸泡棉材料制作。

产品描述

tesa® 75615 是一款双面黑色胶带，采用具有高抗震性的黑色丙烯酸泡棉材料制作。

特点

- 厚度: 150 µm
- 良好的抗冲击性能
- 出色的抗冷热冲击性能
- 在广泛的温度范围内具备卓越的粘接强度
- 良好的抗反弹性能，有效防止起翘
- 防水性佳
- 遮光

应用

- 对抗冲击性有高要求的复杂粘接场景
- 元器件固定
- 超窄模切件的粘接
- 防水粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------------------|
| • 基材 | 无 | • 颜色 | 黑色 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 75 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯） | • 离型纸重量 | 105 g/m ² |
| • 总厚度 | 150 µm | • 离型纸颜色 | 透明 |

产品系列

- | | |
|--------|---|
| • 可选厚度 | 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500
µm |
|--------|---|

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|----------|--------|
| • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 短期耐高温性 | 180 °C |
| • 抗老化（UV） | 非常好 | • 长期耐高温性 | 90 °C |

tesa[®] 75615

产品信息

粘接至

• PC表面粘接强度（初始）	13 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	12 N/cm
• PC表面粘接强度（3天后）	21 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	14 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=75615>