




tesa® 61086

产品信息



300 µm 双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa® 61086是一款黑色双面胶带，由高抗震丙烯酸泡棉基材和两侧易激活的胶粘剂组成。

特点

- 厚度：300 µm
- 即使在低压力条件下，也能在粗糙表面上提供卓越的粘接性能
- 在恶劣环境下具有良好的抗内应力性能
- 抗冲击
- 出色的抗反弹性能
- 高密封性能，卓越的防水性（IPX8）

应用

- 需要高抗冲击性能的镜头或屏幕和后盖粘接等严苛应用场景
- 防水设计件的粘接
- 3D曲面或超窄边框设计件的粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------------|---------|-------|
| • 基材 | Acrylic foam | • 颜色 | 黑色 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸颜色 | 透明 |
| • 总厚度 | 300 µm | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| • 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
|--------------|-----|--------------|-----|

粘接至

- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 17.2 N/cm | • PC表面粘接强度（3天后） | 27.4 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（3天后） | 18.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 15.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 17.8 N/cm | • 钢表面粘接强度（3天后） | 17.6 N/cm |



tesa[®] 61086

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61086>