




tesa® 69908

产品信息



200µm曲面屏设计紫外光固化光透明胶带

产品描述

tesa® 69908是一种高度透明的光学胶带，在受控的洁净室条件下生产，专为具有曲面设计的刚性或柔性基板的光学透明贴合而设计。可在UVA和UVV (<410nm)波长下固化的后UV固化胶带。

特点

- 透光率高，低雾度
- 优异的温度、湿度和紫外线阻隔性能
- 低紫外线固化剂量
- 出色的抗起泡性

应用

- 曲面设计的光学透明胶带贴合
- 塑料表面光学透明胶带贴合

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|--------------|--------|
| • 基材 | 无 | • 离型纸厚度(轻离型) | 50 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度(重离型) | 75 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸颜色 | 透明 |
| • 颜色 | 透明 | • 胶带厚度 | 200 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|-----------|------|--------------------|-------|
| • 初粘力 | 差 | • 透光率（380-780nm） > | 99 % |
| • 抗老化（UV） | 非常好 | • 防潮 | 非常好 |
| • 折射率 | 1.48 | • 雾度 < | 0.3 % |

粘接至

- | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 14.4 N/cm | • PC表面粘接强度（初始） | 14.6 N/cm |
| • 玻璃表面附着力(UV固化后) | 14.5 N/cm | • PC表面粘接强度（UV固化后） | 14.9 N/cm |

附加信息

UV固化用量建议

- 每平方米2000mj以上，UVA用量为365nm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69908>



tesa® 69908

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69908>