




tesa® 66186

产品信息



300µm具有优异抗剪切性能的双面高服帖PE泡棉胶带

产品描述

tesa® 66186 是由PE泡棉基材和抗剪性胶粘剂组成的黑色双面胶带。

特点

- 高服帖性的泡棉基材能弥补设计公差或填补不平整表面
- 抗剪切性能优异
- 在恶劣环境下依旧具有高粘接性能
- 优异的抗推出性能
- 优异的防水性能

应用

- 智能手机、功能手机的后盖粘接，适用于不平整表面或曲面设计
- 智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备中屏幕与触控面板的粘接固定
- OLED曲面屏手机的显示屏底粘接固定
- 防水粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）泡棉 | • 总厚度 | 300 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑色 |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度 | 50 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| • 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
|--------------|-----|--------------|-----|

粘接至

- | | | | |
|------------------|---------|-----------------|-----------|
| • 玻璃表面粘接强度（初始） | 13 N/cm | • PC表面粘接强度（3天后） | 14 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（14天后） | 16 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 11 N/cm |
| • PC表面粘接强度（初始） | 11 N/cm | • 钢表面粘接强度（3天后） | 13.5 N/cm |



tesa® 66186

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66186>