




tesa[®] 73734

产品信息



300 µm 双面多层丙烯酸泡棉胶带

产品描述

tesa[®] 73734 是一款具有多层设计的双面胶带，由改性丙烯酸泡棉基材和抗剪切胶粘剂组成。

特点

- 出色的抗反弹性能，防止起翘
- 快速浸润并达到可靠粘接强度
- 优异的重工性和模切性
- 高抗冲击性能
- 高密封性与出色的防水性（IPX8 级）

应用

- 对抗冲击性能有较高要求的安装应用，比如触控面板、镜头、屏幕、后盖的粘接固定
- 防水粘接
- 3D 曲面造型或超薄边框结构的粘接固定
- 兼顾粘接持久性与可拆卸性的粘接固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|-------|
| • 基材 | acrylic core with PET reinforcement | • 颜色 | 黑色 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸颜色 | 透明 |
| • 总厚度 | 300 µm | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| • 23°C 静态抗剪切力 | 非常好 | • 40°C 静态抗剪切力 | 非常好 |
|---------------|-----|---------------|-----|

粘接至

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|----------|
| • PC 表面粘接强度（初始） | 15.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 16 N/cm |
| • PC 表面粘接强度（闭面，初始） | 6.4 N/cm | • 钢表面粘接强度（闭面，初始） | 8.5 N/cm |



tesa[®] 73734

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=73734>