


tesa® 60668

产品信息



150 µm 生物基导电织布双面胶带

产品描述

tesa® 60668 是一款灰色双面导电胶带，采用生物基材料制作。胶带双面均使用 75% 生物基碳含量的丙烯酸胶粘剂，采用含100% 再生PET 的导电织布基材

可持续发展 方面

- 采用 75% 生物基碳含量胶粘剂*
- 基材与离型膜使用100%再生PET



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- XYZ三个方向上均具备优异导电性能
- 高粘

应用

- EMC / EMI 屏蔽
- 电子元器件接地
- 适用于FPC、PCB、天线等电子设备内部元器件

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| • 基材 | 导电织布 | • 总厚度 | 150 µm |
| • 胶粘剂类型 | 导电丙烯酸 | • 颜色 | 灰色 |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸颜色 | 透明 |

属性/性能值

- | | | | |
|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| • 接触电阻 z方向（初始） | 0.05 Ohm / square inch | • 表面电阻 x-y方向 | 0.2 Ohm / square |
| • 离型力 | 简单 | | |

粘接至

- | | |
|---------------|----------|
| • 钢表面粘接强度（初始） | 7.2 N/cm |
|---------------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60668>

tesa® 60668

产品信息

附加信息

- 生物基碳含量测试基于 ASTM D6866 标准

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

- 100%再生材料：符合 Global Recycle Standard

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60668>