


# tesa® 70610

## 产品信息



100µm双面黑色易拉胶

## 产品描述

tesa® 70610是一款双面胶带，可通过粘合剂的拉伸移除。

## 可持续发展 方面

- 无溶剂涂布
- 46% 生物基胶粘剂成分

## 特点

- 厚度: 100µm
- 遮光
- 优异的粘接强度
- 出色的抗推出与抗冲击性能
- 即使粘接已久也可轻松移除

## 应用

- 电池固定
- 电子设备中零部件的永久固定，且可在维修或回收时轻松移除
- 零部件临时固定
- 遮光，可应用于显示器和移动手机中

## 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

|         |        |         |       |
|---------|--------|---------|-------|
| • 基材    | 无      | • 颜色    | 黑色    |
| • 胶粘剂类型 | 特殊     | • 离型纸厚度 | 72 µm |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸  | • 离型纸颜色 | 棕色    |
| • 总厚度   | 100 µm |         |       |

## 属性/性能值

|                  |     |          |       |
|------------------|-----|----------|-------|
| • 14天后可移除 (23°C) | 非常好 | • 短期耐高温性 | 90 °C |
| • 23°C静态抗剪切力     | 非常好 | • 移除后无残胶 | 是     |
| • 40°C静态抗剪切力     | 非常好 | • 长期耐高温性 | 60 °C |
| • 无溶剂            | 是   |          |       |

# tesa<sup>®</sup> 70610

## 产品信息

### 粘接至

|                  |        |                   |         |
|------------------|--------|-------------------|---------|
| • 铝表面粘接强度 (初始)   | 9 N/cm | • PE表面粘接强度 (初始)   | 6 N/cm  |
| • 铝表面粘接强度 (14天后) | 9 N/cm | • PE表面粘接强度 (14天后) | 6 N/cm  |
| • 镁表面粘接强度 (初始)   | 7 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始)    | 11 N/cm |
| • 镁表面粘接强度 (14天后) | 7 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后)  | 11 N/cm |

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=70610>