


tesa® 70499

产品信息



1000µm 白色双面易拉胶

产品描述

tesa® 70499是一款双面固定胶带，可通过拉伸胶粘剂轻松移除。

可持续发展 方面

- 无溶剂涂布
- 46% 生物基胶粘剂成分

特点

- 厚度: 1000µm
- 粘接强度非常高
- 高抗推出性能和抗震性能
- 通过拉伸胶粘剂轻松移除
- 即使在长时间粘接后，也可实现移除无残胶
- 在低表面能材料上也具有高性能

应用

- 电子设备零部件的永久固定，可方便拆除
- 生产过程中电子设备零部件的临时固定
- 笔记本电脑和多功能一体机的屏幕固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 颜色	白色
• 胶粘剂类型	特殊	• 离型纸厚度	72 µm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸颜色	棕色
• 总厚度	1000 µm		

属性/性能值

• 14天后可移除 (23°C)	非常好	• 短期耐高温性	90 °C
• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 移除后无残胶	是
• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 长期耐高温性	60 °C
• 无溶剂	是		

tesa[®] 70499

产品信息

粘接至

• 铝表面粘接强度 (初始)	25 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	19 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	25 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	19 N/cm
• 镁表面粘接强度 (初始)	23 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	29 N/cm
• 镁表面粘接强度 (14天后)	23 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	29 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=70499>