

tesa® 4549

产品信息



易退卷无涂层布基胶带

产品描述

tesa® 4549 是一种高度抗撕裂的无涂层布带。它基于145目人造丝织物基材和天然橡胶粘合剂。

tesa® 4549 是一种非常柔软和服帖的胶带，可用于玻璃、皮革和纺织工业。

可持续发展 方面

- 69%的生物基碳含量 (DIN EN 16640)



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 服帖型胶带，适用于不平坦和成形的表面，不会起皱
- 低退卷力，增强自动布胶
- 即使在粗糙和结构化的表面上，也具有良好的附着力

应用

- 玻璃面板在生产、运输和储存过程中的边缘保护
- 用于皮革和纺织品生产，例如作为缝纫助剂
- 防护服生产过程中的加固

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|-----------------------|--------|
| • 基材 | 无涂层织物 | • 生物炭含量(DIN EN 16640) | 69 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 总厚度 | 300 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------------------|---------------------------|
| • 断裂延展率 | 16 % | • 网孔 | 145 count per square inch |
| • 抗张强度 | 90 N/cm | • 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除） | 140 °C |
| • 易于书写 | 是 | • 耐磨 | 好 |

tesa[®] 4549

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度 3.6 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4549>